



ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ  
МИНЕРАЛЬНЫЕ

**De Luxe**<sup>®</sup>

Фаворит Отделочных Материалов



## Штукатурка декоративная акриловая КОРОЕД/ШУБА

- ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФАКТУРНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ
- ПАРПРОНИЦАЕМАЯ
- ПРИМЕНИМА ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ
- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для создания фактурно-декоративного слоя “короед” на различных ровных поверхностях внутри и снаружи зданий, в т.ч. при устройстве систем утепления фасадов (СФТК). Выпускается в базовом белом цвете под колеровку или последующее окрашивание.

## СВОЙСТВА

Изготовлена на основе акриловых полимеров, фракционированного мраморного наполнителя и комплекса специальных добавок. De Luxe Короед легко наносится на основание, после затирания формирует прочную фактурную декоративную поверхность. Готовый штукатурный слой паропроницаем, износостоек, устойчив к механическим воздействиям и атмосферным осадкам.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Оштукатуренные цементные поверхности, а также прочно зафиксированные ГКЛ и ГВЛ.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть ровной, прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, красок, масел, жиров и др. загрязнений, препятствующих нормальному сцеплению материала с поверхностью. Поверхность не должна быть подвержена деформации и усадке. Для предварительного выравнивания значительных неровностей основания рекомендуется использовать штукатурные смеси De Luxe. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания поверхность необходимо обработать грунтовкой De Luxe. Пористое основание требует более тщательной обработки грунтовкой. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед использованием содержимое ведра необходимо тщательно перемешать при помощи профессионального миксера, либо дрели с насадкой на малых оборотах. При загустевании штукатурку допускается разбавлять водой в объеме до 0,4 л воды на ведро 25 кг. Готовый штукатурный раствор нанести тонким слоем на основание с помощью стальной гладилки. После чего снять излишки раствора до толщины слоя, соответствующей размеру фракции наполнителя. Фактуру штукатурки формируют с помощью пластиковой терки, затирая поверхность вертикальными, горизонтальными или круговыми скользящими движениями. Формирование фактуры производится после того как нанесенный на основание штукатурный раствор уже не прилипает к инструменту. Необходимо учитывать, что время ожидания перед затиранием поверхности может варьироваться в зависимости от температурно-влажностного режима окружающей среды. В процессе работы необходимо периодически перемешивать раствор в ёмкости, а также как можно чаще очищать инструмент от остатков раствора штукатурки.

## РАСХОД

| Фракция зерна | Толщина слоя | Расход                    |
|---------------|--------------|---------------------------|
| 1,5 мм        | 1,5 мм       | 1,9-2,1 кг/м <sup>2</sup> |
| 2,0 мм        | 2,0 мм       | 2,4-2,6 кг/м <sup>2</sup> |
| 3,0 мм        | 3,0 мм       | 3,4-3,6 кг/м <sup>2</sup> |



## ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Необходимо избегать нанесения раствора при ветре, дожде и под воздействием прямого солнечного света. Свеженанесенный слой декоративной штукатурки следует в течение 24 часов предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков, не допускать замораживания. Принудительная сушка оштукатуренной поверхности не допускается. Время высыхания декоративной штукатурки перед последующим окрашиванием составляет не менее 48 часов. Для окраски готовой поверхности используются специализированные фасадные краски. Все вышеуказанные рекомендации по применению верны при температуре +21 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |                    |
|--|--------------------|
| Цвет                                     | белый              |
| Прочность сцепления с основанием         | 1,0 МПа            |
| Достижение полной прочности              | 14 суток           |
| Температура проведения работ и основания | от +5 °С до +30 °С |
| Морозостойкость                          | F75                |
| Срок хранения                            | 12 месяцев         |

## УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в закрытой заводской упаковке. Не допускать замораживание при транспортировке и хранении.

Применяется для детских и медицинских учреждений.

**Состав декоративный штукатурный на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями ДПС - Ааб5 - F75, RAL 9010, ГОСТ Р 55818-2018**

Производитель: ООО «Фаворит»  
140053, Московская обл., г. Котельники,  
мкр. Силикат, д. 41  
Тел. (многоканальный): 8 (495) 988-43-35  
Технические консультации: 8 (800) 100-73-73  
[www.deluxe-ccc.ru](http://www.deluxe-ccc.ru)  
[info@deluxe-ccc.ru](mailto:info@deluxe-ccc.ru)

