



Сухие строительные смеси и отделочные материалы



De Luxe ПРОФИ ПАСТА ШПАТЛЕВКА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окончательной финишной доводки стен и потолков при проведении работ внутри отапливаемых помещений с нормальным уровнем влажности. Особенно рекомендуется для использования под последующую покраску, а также оклейку любыми видами обоев и отделку другими видами декоративных покрытий.

СВОЙСТВА

Изготовлена на основе водной дисперсии полимера, мелкодисперсионного минерального наполнителя и комплекса модифицирующих добавок. Готовая шпатлевка De Luxe Профи Паста обладает высокой пластичностью и укрывистостью. После высыхания создает идеально ровную гладкую поверхность с высокой степенью белизны. Экологически чистый продукт.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Оштукатуренные (цементные и гипсовые) поверхности, а также прочно зафиксированные ГКЛ и ГВЛ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, красок, масел, жиров и др. загрязнений, препятствующих нормальному сцеплению материала с поверхностью. Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. Поверхность не должна быть подвержена деформации и усадке. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания поверхность необходимо обработать грунтовкой De Luxe. Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости основания. Пористые основания требуют более тщательной обработки грунтовкой. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей. Для предварительного выравнивания значительных неровностей основания рекомендуется использовать штукатурку De Luxe.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Перед использованием содержимое ведра тщательно перемешать. При необходимости шпатлевку можно разбавлять водой в количестве до 3% от массы.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Шпатлевочный раствор нанести на подготовленное основание широким металлическим шпателем слоем от 0,1 до 3 мм. При необходимости выравнивание можно выполнять в несколько слоев при условии затвердевания предыдущего слоя (примерно 3 - 4 часа). Перед нанесением последующего слоя ранее нанесенный слой шпатлевки рекомендуется обработать грунтовкой De Luxe. При максимальной толщине нанесения шпатлевочный слой необходимо армировать сеткой с ячейкой 2x2 мм. Для финишной доводки поверхность шпатлевки зачищается при помощи мелкой наждачной бумаги. Последующая декоративная отделка (окраска, оклейка обоями и т.д.) возможна не ранее чем через 24 часа после нанесения последнего слоя шпатлевки. Принудительная сушка зашпатлеванной поверхности не допускается.

Все вышеуказанные рекомендации по применению верны при температуре +21 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	супербелый
Максимальная фракция, не более	0,06 мм
Расход при толщине слоя 1 мм*	1,4 - 1,5 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	0,1 - 3 мм
Прочность сцепления с основанием	0,4 МПа
Нанесение следующего слоя шпатлевки	не ранее 3 - 4 часов
Нанесение декоративного покрытия	не ранее 24 часов
Температура проведения работ и основания	от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации	от +5 °С до +40 °С
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	25 кг

* - реальный расход зависит от степени ровности основания.

При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать возможные потери.

ТУ 2313-014-93673708-2015

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Пластиковое ведро.

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении.

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

Рекомендовано для использования в детских и медицинских учреждениях

ВНИМАНИЕ!!!

Для защиты рук во время проведения работ необходимо использовать перчатки. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой.

Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.

