

ЭМАЛЬ ПФ-115 «УНИВЕРСАЛ»

Тип	Универсальная алкидная эмаль.
Область применения	Предназначена для окраски металлических, деревянных (оконные рамы, двери, ДСП) и оштукатуренных поверхностей внутри и снаружи помещений. Не применяется для окраски полов. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, а также в лечебно-профилактических учреждениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	7 - 11 м ² /кг в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.
Сухой остаток	Ок. 74 %.
Плотность	1,2-1,4 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +20°С и относительной влажности 65%	От пыли – 5-7 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Глянцевый.
Цвет	Белый, бежевый, желтый, красный, синий, зеленый, коричневый, серый, черный.
Атмосферостойкость	Хорошая.
Прогнозируемый срок службы покрытия	До 6 лет снаружи помещений в системе с Грунтовкой антикоррозионной ГФ-021 Универсал при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации (Протоколы климатических испытаний размещены на сайте www.teks.ru).
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая.
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре.
Срок годности	2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.
Фасовка	0,9 кг, 2,0 кг, 2,5 кг, 24 кг.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ЭМАЛЬ ПФ-115 «УНИВЕРСАЛ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше 5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от продуктов коррозии, пыли, старой отслоившейся краски, масляных и других загрязнений, высушить. Металлические поверхности обезжирить ацетоном и загрунтовать Грунтовкой антикоррозионной ГФ-021 Универсал ТЕКС. Деревянные поверхности загрунтовать Универсальным грунт-антисептиком ВІОТЕКС. Пористые оштукатуренные поверхности внутри помещений загрунтовать разбавленной (не более 10% от массы) эмалью.
Окраска	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом в количестве не более, чем на 10 % от массы эмали. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим) в 2 слоя.
Очистка инструментов	После проведения окрасочных работ инструменты очистить уайт-спиритом или сольвентом.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит. Огнеопасно! Не распылять и не работать вблизи огня. Легковоспламеняющаяся жидкость. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Беречь от детей.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.